

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ



Flex Foam-It! 7FR

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	SMOOTH-ON, INC 2000 Saint John Street, Easton PA 18042 Order Desk: 800.762.0744 Fax: 610.252.6200 Tech Help: 800.381.1733 or 484.546.0466
----------------------------------	---

Номер тестового отчета: TJ1313	Дата: 31 мая 2013 г.
--------------------------------	----------------------

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА:	«Flex Foam-It! 7FR»
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ:	Федеральные стандарты автомобильной безопасности (FMVSS), 302 Испытания на воспламеняемость внутренних материалов
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Образец отвечает требованиям Департамента транспорта Стандарту безопасности автотранспортных средств 302 «Испытания на воспламеняемость внутренних материалов»
ТРЕБОВАНИЯ:	Материал не должен гореть или передавать пламя через поверхность со скоростью более 102 мм в минуту. Однако, если материал прекращает гореть прежде чем он сгорел за 60 секунд с момента отсчета времени, и не сгорело более 51 мм от точки где начался отсчет времени, считается, что он отвечает этому требованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ:	
ОБРАЗЕЦ	Flex Foam-It! 7FR
ДАТА ТЕСТА:	30 мая 2013 г.
ДАнные:	

Время горения (секунды)		Отрезок горения (мм)		Интенсивность горения (мм/мин.)
дистанция	длительность	дистанция	длительность	
0	0	0	0	- SE
0	0	0	0	SE
0	0	0	0	SE

ОПИСАНИЕ КОДА	
SE	Самозатухающий образец воспламеняется, но самозатухает перед входом во временную зону
SE/NBR	Самозатухающий / без горения. Образец прекратил гореть раньше чем через 60 секунд и сгорел менее чем на 51 мм от точки, где было начат отсчет времени.

КОНЕЦ ОТЧЕТА