

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Краткая характеристика	Doxy 5 – это добавка, способствующая дегазации полиуретановых пластиков Smooth-On, которую эффективно применять в случаях, когда вакуумный насос не поддерживает давление 737 мм р.с., необходимое для полной дегазации материала. Также данная добавка значительно сокращает затраты времени на вакуумирование материала.
Переработка	Ручное и механическое смешивание.
Рекомендации	<p>ПОДГОТОВКА Несоблюдение указаний может привести к тому, что полиуретановая система не отвердится или не достигнет предельных физических и эксплуатационных свойств. Соблюдайте меры предосторожности, указанные в техническом описании на полиуретановые материалы и в Сертификате безопасности. Храните и используйте все материалы при комнатной температуре (23°C). Хорошо встряхните заводскую упаковку перед использованием.</p> <p>ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ Агент добавляется из расчета 0,25 грамм (10 капель) Doxy 5 на каждые 0,5 кг материала. Добавьте Doxy 5 к компоненту В полиуретанового пластика и тщательно перемешайте. Смешайте с компонентом А, тщательно перемешайте и провакуумируйте материал. Doxy 5 значительно сократит количество времени, необходимого для дегазации смеси. Данный продукт имеет ограниченный срок хранения и должен быть использован в его пределах.</p>
Упаковка	См. прайс-лист
Хранение	Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с небольшой влажностью.
Безопасность	<p>Все продукты Smooth-On являются безопасными при использовании при условии изучения и тщательного соблюдения приведенных указаний.</p> <p>ВАЖНО: Информация, приведенная в этом документе, считается точной. Однако мы не даем никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении точности данных, результатов их использования или отсутствия нарушения патентных или иных прав при любом таком использовании и конкретном применении. Пользователь должен самостоятельно определить пригодность продукта для предполагаемого применения и принять на себя весь риск и ответственность, связанные с этим.</p>