

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАТИНОВЫХ СИЛИКОНОВ КОНТАКТИРУЮЩИХ с пищевыми продуктами

Smooth-Sil 940,950,960 (A+B), Sorta-Clear
18,37,40(A+B), Equinox Series(A+B)



Рекомендации по переработке	<p>Некоторые платиновые силиконы производства компании Smooth-on, США, сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.</p> <p>Smooth-Sil 940, 950, 960; Sorta-Clear 18, 37, 40; Equinox Series подходят для изготовления форм и лотков для выпечки, поддонов для льда, для литья масла, шоколада и других применений при производстве пищевых продуктов.</p> <p>Dragon Skin 25 NV и Mold Star 40T подходят для хранения сухих продуктов и изготовления формочек для льда. Они не предназначены для многократного использования в контакте с жирными продуктами.</p> <p>Эти материалы были протестированы независимой лабораторией на соответствие пределам содержания экстрактивных веществ при правильной переработке и отверждении.</p> <p>Во избежание ошибок обратитесь к техническим описаниям на эти материалы для получения правильных рекомендаций по переработке.</p> <p>Перед использованием формы тщательно промойте ее полость жидкостью для мытья посуды или водным раствором. Тщательно ополосните форму чистой водой и дайте высохнуть.</p>
Соответствие стандартам	<p>Ингредиенты и их дозировка в Smooth-Sil 940,950,960; Sorta-Clear 18,37,40; Equinox Series соответствуют требованиям стандарта 21 CFR 177.2600, резиновые изделия для многократного использования с содержанием экстрактивных веществ, в пределах установленных и опубликованных в Своде федеральных нормативных актов (CFR). Соответствие FDA не означает, что Smooth-Sil 940, 950, 960; Sorta-Clear 18, 37, 40 и Equinox Series одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Чтобы быть одобренным, переработчик должен сам соответствовать всем применяемым требованиям FDA.</p> <p>Соответствие требованиям стандарта 21 CFR 177.2600 не разрешает использование данного соединения для производства сосок для детских бутылочек.</p> <p>Должным образом переработанные Dragon Skin 25 NV и Mold Star 40T соответствуют стандарту 21 CFR 177.2600 "Резиновые изделия, предназначенные для многократного использования", и предназначены только для использования с сухими пищевыми продуктами и продуктами на водной основе. Этот материал был протестирован независимой лабораторией на соответствие требованиям стандарта 21 CFR 177.2600 (e) "Пределы экстрагируемости водой при многократном использовании в пищевых продуктах на водной основе".</p> <p>Эти материалы не предназначены для многократного использования в контакте с жирными пищевыми продуктами.</p>
Использование формы	<ul style="list-style-type: none">▪ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для выпечки формы из Dragon Skin 25 NV или Mold Star 40T.▪ Поместите форму на противень для лучшей устойчивости и удобства обращения.▪ Не подвергайте силикон воздействию температур выше 204 °C.▪ Не помещайте формы на жаровню/ гриль.▪ Силикон неравномерно передает тепло. Изделия в неглубоких формах испекутся быстрее, чем в глубоких. Толстые стенки будут удерживать тепло дольше тонких стенок. Многократно проверяйте степень готовности изделия при первом использовании.▪ Очищайте форму мыльной теплой водой с мягкой губкой и тщательно ополаскивайте между порциями или перед помещением на хранение. Форму можно быстро высушить в духовке – в течение 5 минут при температуре 150°C.